

Tehničke informacije

FINALTERM SF FIBER

Polimercementni mort za armiranje i gletanje izolacijskih ploča



opis proizvoda:	Sivi mort za lijepljenje, armiranje i gletanje termoizolacijskih ploča od mineralne kamene vune, ekspandiranog i ekstrudiranog polistirena. Izrađeno je na bazi prirodnih mineralnih veziva, punila granulacije 0,6 mm, odgovarajućih aditiva i polipropilenskih vlakana.										
područje namjene:	Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasadnih i unutarnjih zidnih površina. Namijenjen je za ljepljenje termoizolacijskih ploča na podloge od betona, opeke i produžne žbuke te za postavljanje armaturne staklene mrežice na termoizolacijske ploče prije nanošenja završne dekorativne žbuke u ETICS sustavima. Sastavni je dio FINALIT S i FINALIT MV sustava za vanjsku toplinsku izolaciju. Primjenjuje se i kao izravnavački sloj na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, a može se primjenjivati i na pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr.										
svojstva proizvoda:	Lak za nanos Velika izdašnost Polipropilenska vlakna										
pakiranje:	Natron vreće 25 kg.										
gustoća suhog očvrslog morta:	1300–1400 kg/m ³ (HRN EN 1015-10)										
čvrstoća prionjivosti ljepila na EPS i MV:	> 0,08 MPa (ETAG 004). > 0,08 MPa (ETAG 004, 2 dana pod vodom, 7 dana sušenje).										
čvrstoća prionjivosti ljepila na beton:	> 0,25 MPa (ETAG 004, 2 dana pod vodom, 7 dana sušenje).										
brzina prijenosa tekuće vode	< 0,5 kg/m ² (ETAG 004, nakon 24 h).										
otpornost na udarac	> 10 J										
karakteristike prema EN 998-1:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Tlačna čvrstoća:</td> <td style="padding: 2px;">CS IV</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Koefficijent otpora difuziji vodene pare μ:</td> <td style="padding: 2px;">$\mu < 18$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vodoupojnost:</td> <td style="padding: 2px;">$W_c2 (\leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}))$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Čvrstoća prionjivosti:</td> <td style="padding: 2px;">$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2, B$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Toplinska provodljivost λ_{10}, suho (tablična vrijednost):</td> <td style="padding: 2px;">$\leq 0,45 \text{ W/mK} (P=50\%)$</td> </tr> </table>	Tlačna čvrstoća:	CS IV	Koefficijent otpora difuziji vodene pare μ :	$\mu < 18$	Vodoupojnost:	$W_c2 (\leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}))$	Čvrstoća prionjivosti:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2, B$	Toplinska provodljivost λ_{10} , suho (tablična vrijednost):	$\leq 0,45 \text{ W/mK} (P=50\%)$
Tlačna čvrstoća:	CS IV										
Koefficijent otpora difuziji vodene pare μ :	$\mu < 18$										
Vodoupojnost:	$W_c2 (\leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}))$										
Čvrstoća prionjivosti:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2, B$										
Toplinska provodljivost λ_{10} , suho (tablična vrijednost):	$\leq 0,45 \text{ W/mK} (P=50\%)$										
otvoreno vrijeme rada:	80–120 min.										
potrosnja:	Min. 10 kg/m ² (lijepljenje+armiranje+gletanje) ovisno o tipu podloge i vrsti izolacijskog materijala Izravnavački sloj: 1–2 kg/m ² Ljepljenje: 5–8 kg/m ² Armiranje: 3–5 kg/m ² Dvostruko armiranje: 4–6 kg/m ² Gletanje: 1–2 kg/m ²										
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše) i za vjetrovita vremena. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.										
priprema podloge:	Podloga mora biti potpuno suha, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, algi, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije obrade podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezinu stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti										

Tehničke informacije

FINALTERM SF FIBER

Polimercementni mort za armiranje i gletanje izolacijskih ploča



do zdravog dijela. Stare ožbukane površine premazati impregnacijom *Simpra universal primer*, a jako porozne podloge impregnacijama *Simpra nano primer* ili *Simpra multicontact*. Podloge zaražene algama i gljivicama očistiti pomoći krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje ili primjenom visokotlačnih peraća (pritisak vode i kut prskanja podesiti kako se fasada ne bi oštetila). Nakon sušenja podlogu tretirati biocidnom otopinom *Algenon* ili *Algenon Plus*. Masne i jako zaprljanje dijelove oprati otopinom *Kalijevog sapuna*.

priprema materijala: Priprema se tako da se suhoj mješavini doda oko 26 % vode (ili na jednu vreću dodati u 6,5 l vode), dobro promješti propellerskom miješalicom do potpune homogenizacije. Izmiješana masa ostavi se 5-10 minuta da odstoji, zatim još jednom promješa prije ugradnje.

aplikacija materijala: Ljepilo se nanosi nazubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom uz rub termoizolacijske ploče u širini od 5 cm, na sredinu ploče stave se još tri točkasta nanosa ljepila promjera cca 10-15 cm. Kontaktna površina između ploča i podloge treba biti od 40-50 % površine ploče. Za ploče od mineralne kamene vune potrebno je prethodno izvesti tanak kontaktni sloj kako bi se smanjila prašnost ploče i olakšao deblji nanos morta. Prilikom ugradnje lamele mineralne vune mort se nanosi punoplošno s nezubljenom čeličnom gladilicom ili ličilačkom lopaticom. Armaturni sloj se izvodi tako da se na podlogu nazubljenom gladilicom nanosi ljepilo u debljinu od 2-3 mm. U tako svježu masu utiskuje se *Final armaturna staklena mrežica* s preklopima od 10 cm te se pusti da površina odstoji 24 sata, nakon čega se nanosi još jedan sloj morta da se dobije fino hrapava površina bez risova i drugih nepravilnosti. Mort ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga nanosi se temeljni premaz *Finalgrund Uni* te nakon 24 sata pastozna, fasadna žbuka ili disperzivna boja. Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi. Prilikom izrade ETICS sustava pridržavati se smjernica hrvatske udruge proizviđača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS).

Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svetlost.

vrijeme sušenja ugrađenog materijala: Vrijeme sušenja ljepila u normalnim uvjetima (temp. zraka i zidne podloge od +5 °C do +35 °C, rel. vl. do 80 %) je najmanje 2-3 dana nakon čega je dozvoljeno sidrenje. Vrijeme sušenja armaturnog ili izravnjavajućeg sloja prije nanošenja pastoznih žbuka ili boja je 5-7 dana pri 20°C i rel. vl. zraka 65 %.

mjere sigurnosti: Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Čuvati izvan dohvata djece. Sadržaj topivog Cr (VI) u cementu se održava reduksijskim sredstvima ispod 2 mg/kg (0,0002 %) u odnosu na ukupnu suhu masu cementa. Uvjet za učinkovitost reduksijskog sredstva je propisno skladištenje i poštivanje roka skladištenja. Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

transport i skladištenje: Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima na drvenim paletama izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.

rok valjanosti U neotvorenoj ambalaži 1 godina.

postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom: Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

kontrola kvalitete: Mort je ispitano u ZAG Ljubljana kao komponenta ETICS toplinskih sustava proizvođača Chromos-Svetlost: FINALIT S i FINALIT MV. Brojevi certifikata o ispitivanju toplinskih sustava u ZAG Ljubljana: 1404-CPR-2572, 1404-CPR-2573, 1404-CPR-2574.

Tehničke informacije

FINALTERM SF FIBER

Polimercementni mort za armiranje i gletanje izolacijskih ploča



Mort je ispitana prema normi HRN EN 998-1 (Broj izjave o svojstvima: 30) te se može ugrađivati samostalno.

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim standardima.

opće napomene:

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobadaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

studeni 2024.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668



Chromos – Svetlost d.o.o.

Mijata Stojanovića 13
35257 Lužani
Hrvatska

EN 998-1:2016

Izjava o svojstvima br. 30

Tlačna čvrstoća	CSIV
-----------------	------

Vodoupojnost	W _{c2}
--------------	-----------------

Čvrstoća prionjivosti	≥0,08 N/mm ²
-----------------------	-------------------------

ETAG 004 korišten kao EAD

ETA 15/0306

ETA 15/0307